



Especificação Técnica


Pedra de Pavimento

EN 1338:2003




Geometria


Rectangular




Rectangular (Pitonado)




Mapa de Portugal




Hexagonal



Tipo I



EcoPav





Aprovado em:

13/05/2019

Rúbrica GQ:

Analaloarton

Tel: +351 278 257 380 +351 962 002 627

pavimir@pavimir.pt

www.pavimir.pt







Especificação Técnica

Pedra de Pavimento

EN 1338:2003



Características Físicas e Mecânicas

Resistência à tracção por corte T [MPa]

≥ 3.60 *

Anexo F

Carga de rotura P [N/mm]

≥ 250

Anexo F

Durabilidade

Adequada para as condições normais de exposição

Classe 2

Anexo E

Absorção de água % Resistência à abrasão

Classe 3

Reacção ao fogo

Classe A1

Classe G

Resistência ao gelo / degelo

NA

Satisfaz

Resistência ao escorregamento

O valor declarado corresponde a uma idade de 28 dias

			Caract	terístic	as Dime	nsionai	S		
Tipo	Designação	L [mm]	W [mm]	t [mm]	Nervura de espaçamento [mm]	Chanfro horizontal [mm]	Chanfro vertical [mm]	Espessura da camada superficial [mm]	Massa [Kg]
Rectangular	20 x 10 x 5	198	99	50	≤ 2.5	± 5	± 2	≥4	≈ 2.0
	20 x 10 x 6	198	99	60					≈ 2.4
	20 x 10 x 8	198	99	80					≈ 3.2
Hexagonal Mapa de Portugal	H 6	200	175	60					≈ 3.5
	H 8	200	175	80					≈ 4.5
	MP 6	220	110	60					≈ 3.0
	MP 8	220	110	80					≈ 4.7
Tipo I EcoPav	I 6	200	165	60					≈ 3.5
	I 8	200	165	80					≈ 4.8
	EcoPavê	240	240	75					≈ 8.0
	Tolerâncias [mm]	± 2	± 2	± 3	-	-	-	-	-

Nota: Acabamento com e sem Chanfre.

Aplicação

Vias pedonais e de circulação de veículos, tais como passeios, pistas para velocípedes, parques de viaturas, arruamentos, estradas, pavimentos de pistas de aviões, áreas industriais, estações de autocarro e postos de abastecimento de combustíveis.

L - Comprimento

W - Largura

t - Espessura

Cores disponíveis - Consultar a tabela de preços em vigor.

Nota: O lote identifica o dia de fabrico. O último dígito corresponde ao ano, os primeiros dígitos ao dia do ano.

Belmiro & Barreira, Lda

Aprovado em:

13/05/2019

Rúbrica GQ:

Tel: +351 278 257 380 +351 962 002 627

pavimir@pavimir.pt

www.pavimir.pt

